

Technisches Datenblatt

Produkt: PrimaCover Carpet

PRIMACOVER®

Artikel-Nr.	:	900087	900089
EANnr.	:	8719439000872	8719439000896
Abmessungen			
Länge	:	100m	100m
Breite	:	0.625m	0.625m
Farbe	:	Farblos	Farblos

Technische Daten

			Prüfverfahren	
Stärke	:	50 µm	100 µm	AFERA 5006
Material	:	Polyolefinen	Polyolefinen	
Kleber	:	Acrylat	Acrylat	
Klebkraft	:	315 cN/cm	450 cN/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung (%)	:			AFERA 5004
Längs	:	> 100	> 200	
Quer	:	> 450	> 500	
Bruchfestigkeit	:			
Längs	:	> 0.8 (daN/cm)	> 1.4 (daN/cm)	
Quer	:	> 0.5 (daN/cm)	> 1.2 (daN/cm)	
Ausseneinsatz	:	0 Monate		

Verarbeitung

Die Schutzfolie muss auf eine saubere und trockene, falten- und luftblasenfreie Oberfläche aufgebracht werden. Die Dehnung der Folie während des Auftragens muss < 1% sein.

Empfohlen für den Einsatz zwischen 15°C und 50°C.

Die Folie muss innerhalb von 4 Wochen wieder abgezogen werden.

Anwendung

Schutzfolie für textile Bodenbeläge.

Schützt vor Schäden durch Schmutz, Kratzer und Werkzeugspuren während des gesamten Betriebszyklus.

Lagerung

Die Schutzfolie muss in der Originalverpackung unter sauberen, temperierten Bedingungen gelagert werden.

Die Schutzfolie sollte innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten nach dem Lieferdatum angebracht werden.

Die geschützten Oberflächen dürfen nicht der Witterung ausgesetzt werden.

Bei der Erwärmung von Oberflächen durch Infrarotstrahlung, die mit der bedruckten Schutzfolie geschützt sind, ist Vorsicht geboten: die bedruckte Oberfläche der Folie kann Infrarotstrahlung anders absorbieren als die unbedruckte Oberfläche.

Wir bitten den Kunden, Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass dieser Absorptionsunterschied keine unerwünschten Auswirkungen auf die geschützte Oberfläche hat.

Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.

Die oben genannten Daten sind Richtwerte, welche in unseren Labors und bei externen Prüfinstituten erzielt wurden. Sie können auch aufgrund von Variationen bei Prüfgeräten geringfügige Abweichungen aufweisen.

Das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung ist vorbehalten.