

Karta techniczna

Produkt: PrimaCover Carpet

PRIMACOVER®

Nr. artykułu	:	900087	900089
EANnr.	:	8719439000872	8719439000896
Wymiary			
długość	:	100m	100m
szerokość	:	0.625m	0.625m
Kolor	:	Bezbarwny	Bezbarwny

Dane techniczne

				Metoda badania
Grubość	:	50 µm	100 µm	AFERA 5006
Materiał	:	Poliolefiny	Poliolefiny	
Klej	:	Akryl	Akryl	
Adhezja	:	315 cN/cm	450 cN/cm	AFERA 5001
Wydłużenie przy zerwaniu (%)	:			AFERA 5004
wzdłużna	:	> 100	> 200	
przekrój	:	> 450	> 500	
Wytrzymałość na zerwanie	:			
wzdłużna	:	> 0.8 (daN/cm)	> 1.4 (daN/cm)	
przekrój	:	> 0.5 (daN/cm)	> 1.2 (daN/cm)	
Zastosowanie na zewnątrz	:	0 miesięcy		

Przetwarzanie

Folia ochronna musi być nakładana na czystą i suchą powierzchnię, bez zagięć i pęcherzyków powietrza. Wydłużenie folii podczas aplikacji musi wynosić < 1%.

Zalecane stosowanie w temperaturze od 15°C do 50°C.

Folia musi zostać ponownie usunięta w ciągu 4 tygodni.

Aplikacja

Folia ochronna do tekstylnych wykładzin podłogowych.

Chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi brudem, zadrapaniami i śladami narzędzi przez cały cykl użytkowania.

Przechowywanie

Folia ochronna musi być przechowywana w oryginalnym opakowaniu, w czystych i umiarkowanych warunkach.

Folia ochronna powinna być zastosowana w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy.

Części zabezpieczone folią ochronną nie mogą być narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Należy zachować ostrożność przy ogrzewaniu powierzchni promieniami podczerwonymi chronionych zadrukowaną folią ochronną: zadrukowana powierzchnia folii może pochłaniać promieniowanie podczerwone w innym stopniu niż powierzchnia niezadrukowana.

Prosimy klienta o przeprowadzenie testów, aby upewnić się, że ta różnica absorpcji nie ma niepożądanego wpływu na chronioną powierzchnię.

Na prawidłowe i tym samym skuteczne przetwarzanie produktu nie mamy wpływu. Gwarancji można zatem udzielić jedynie w odniesieniu do jakości produktu, a nie jego przetwarzania. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności naszych produktów do swoich celów.

Powyższe dane są wartościami przybliżonymi, uzyskanymi w naszych laboratoriach oraz w zewnętrznych instytutach badawczych. Mogą one również wykazywać niewielkie odchylenia wynikające z różnic w wyposażeniu testowym.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.