

Karta techniczna

Produkt: PrimaCover Glass XT



| | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--|--|
| Nr. artykułu | : | 900962 | | |
| EANnr. | : | 8719439009622 | | |
| Wymiary | | | | |
| długość | : | 100m | | |
| szerokość | : | 0.6m | | |
| Kolor | : | Niebiesko-przezroczysty | | |

Dane techniczne

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------|
| Materiał | : | LDPE (polietylen) | |
| Grubość | : | 50 µm +/- 10% | |
| Waga | : | 2,76 kg | |
| Waga na m² | : | 47 gr +/- 10% | |
| Klej | : | Akryl | |
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | | | |
| wzdłużna | : | > 200% | |
| przekrój | : | > 350% | |
| | | | AFERA 5004 |

Usunąć w ciągu 12 miesięcy. :

Przetwarzanie

Folia musi być nakładana na suche i czyste powierzchnie.
 Aplikacja musi być przeprowadzona bez tłuszczu, wody i nadmiernego rozciągania folii.
 Usunąć w ciągu 12 miesięcy.

Aplikacja

Folia ochronna na szkło do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Przechowywanie

Temperatura pomiędzy +10°C a +30°C.
 Wilgotność względna: 50%

Na prawidłowe i tym samym skuteczne przetwarzanie produktu nie mamy wpływu. Gwarancji można zatem udzielić jedynie w odniesieniu do jakości produktu, a nie jego przetwarzania.
 Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności naszych produktów do swoich celów.
 Powyższe dane są wartościami przybliżonymi, uzyskanymi w naszych laboratoriach oraz w zewnętrznych instytucjach badawczych. Mogą one również wykazywać niewielkie odchylenia wynikające z różnic w wyposażeniu testowym.
 Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

| | | | | | | |
|-------|-------|------------|-------|-----------|--------|----------|
| Pools | Duits | Nederlands | Frans | Engels | Zweeds | Russisch |
| | Fins | Noors | Deens | Italiaans | Spaans | Pools |