

Technisch informatieblad

Product: PrimaCover Glass

PRIMACOVER®

| | | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|-------------------|
| Artikelnr. | : | 900020 | 900578 | 900611 |
| EANnr. | : | 8719439000209 | 8719439005785 | 8719439006119 |
| Afmetingen | | | | |
| lengte | : | 100m | 100m | 100m |
| breedte | : | 50cm | 100cm | 50cm |
| Kleur | : | Kleurloos | Kleurloos | Blauw-transparant |

Technische gegevens

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|------------|
| Materiaal | : | LDPE (polyethyleen) | |
| Dikte | : | 50 µm +/- 10% | |
| Dichtheid | : | 0,922 | |
| Gewicht per m² | : | 46 gr +/- 10% | |
| Lijm | : | Acrylaat | |
| Rek bij breuk (%) | | | |
| longitudinaal | : | > 200% | |
| dwarsdoorsnede | : | > 400% | |
| Hechting aan glas | : | > 80cN/cm | AFERA 4001 |

Verwerking

De folie moet worden aangebracht op droge en schone oppervlakken.
 Het aanbrengen dient te geschieden zonder vet, water of overmatige uitrekking van de folie.
 De folie moet binnen 4 weken weer verwijderd worden.

Toepassing

Beschermende glasfolie voor zowel binnen als buiten gebruik.

Opslag

Temperatuur tussen +10°C en +30°C.
 Relatieve luchtvochtigheid: 50%
 6 maanden in originele verpakking. De film moet gedurende deze tijd verwerkt worden.

Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de verwerking ervan gegeven worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bepalen. Boven genoemde waarden zijn richtwaarden die in onze laboratoria en externe testinstellingen zijn verkregen. Zij kunnen ook geringe afwijkingen vertonen als gevolg van variaties in de testapparatuur.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.