

Technisch informatieblad

Product: PrimaCover Hardfloor

PRIMACOVER®

Artikelnr.	:	900664
EANr.	:	8719439000902
Afmetingen		
lengte	:	100m
breedte	:	0.625m
Kleur	:	Kleurloos

Technische gegevens

			Testmethode
Dikte	:	50 µm	AFERA 5006
Materiaal	:	Polyolefinen	
Lijm	:	Acrylaat	
Kleefkracht	:	90 cN/cm	AFERA 5001
Rek bij breuk (%)	:		AFERA 5004
longitudinaal	:	>300	
dwarsdoorsnede	:	> 550	
Breuksterkte	:		
longitudinaal	:	> 0.8 (daN/cm)	
dwarsdoorsnede	:	> 0.6 (daN/cm)	
Gebruik buiten	:	0 maanden	

Verwerking

De beschermfolie moet worden aangebracht op een schoon en droog oppervlak, vrij van plooiën en luchtbelletjes. De rek van de folie bij het aanbrengen moet < 1% zijn.

Aanbevolen toepassing tussen 15°C en 50°C.

De folie moet binnen 4 weken weer verwijderd worden.

Toepassing

Beschermende folie voor harde vloeren.

Beschermt tegen beschadiging door vuil, krassen en gereedschapssporen gedurende de gehele gebruikscyclus.

Opslag

De beschermfolie moet in de originele verpakking, in schone, gematigde omstandigheden worden bewaard.

De beschermfolie moet binnen een periode van 6 maanden na de leveringsdatum worden aangebracht.

De beschermende oppervlakken mogen niet aan weersinvloeden worden blootgesteld.

Voorzichtigheid is geboden bij het verwarmen van oppervlakken met infraroodstraling die beschermd zijn met de bedrukte beschermfolie: het bedrukte oppervlak van de folie kan infraroodstraling absorberen in een ander tempo dan het onbedrukte oppervlak.

Wij verzoeken de klant proeven te doen om zich ervan te vergewissen dat dit absorptieverschil geen ongewenste gevolgen heeft voor het beschermde oppervlak.

Wanneer bedrukte film aan het zonlicht wordt blootgesteld, kan het bedrukte gedeelte een groter afschermingseffect hebben dan het onbedrukte, wat kan leiden tot kleur- of glansvariaties.

Wij verzoeken de klant de folie vóór gebruik te testen, om er zeker van te zijn dat bij blootstelling aan zonlicht het beschermde oppervlak niet aan dergelijke variaties onderhevig is.

Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de verwerking ervan gegeven worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bepalen.

Bovengenoemde waarden zijn richtwaarden die in onze laboratoria en externe testinstituten zijn verkregen. Zij kunnen ook geringe afwijkingen vertonen als gevolg van variaties in de testapparatuur.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Nederlands	Duits	Nederlands	Frans	Engels	Zweeds	Russisch
	Fins	Noors	Deens	Italiaans	Spaans	Pools
