

Teknisk datablad

Produkt: PrimaCover Hardfloor

PRIMACOVER

Artikkel nr.	:	900664
EANnr.	:	8719439000902
Dimensjoner		
lengde	:	100m
bredde	:	0.625m
Farge	:	Fargeløs

Tekniske data

			Testmetode
Tykkelse	:	50 µm	AFERA 5006
Materiale	:	Polyolefiner	
Lim	:	Akrylat	
Vedheft	:	90 cN/cm	AFERA 5001
Bruddforlengelse (%)	:		AFERA 5004
langsgående	:	>300	
tverrgående	:	> 550	
Bruddkraft	:		
langsgående	:	> 0.8 (daN/cm)	
tverrgående	:	> 0.6 (daN/cm)	
0	:	0 måneder	

Behandling

Beskyttelsesfilmen må plasseres på en ren og tørr overflate, utført uten rynker eller bobler. Strekingen av filmen under påføring må være <1%.

Anbefalt installasjon mellom 15 ° C og 50 ° C.

Filmen må fjernes igjen innen 4 uker.

Påføring

Beskyttelsesfilm for harde gulv.

Beskytter mot skader av skitt, riper og verktøymerker under hele brukssyklusen.

Oppbevaring

Beskyttelsesfilmen må oppbevares i originalemballasjen, under rene, tempererte forhold.

Beskyttelsesfilmen må påføres innen 6 måneder fra mottakelsesdatoen.

Delene som er beskyttet med beskyttelsesfilmen, må ikke utsettes for dårlig vær.

Forsiktighet bør utvises ved oppvarming med infrarød stråling av overflater beskyttet av den trykte beskyttelsesfilmen: Den trykte overflaten på filmen kan absorbere infrarød stråling med en annen hastighet enn den ikke-trykte overflaten.

Vi ber kunden gjøre tester for å sikre at denne absorpsjonsdifferansen ikke har en negativ innvirkning på den beskyttede overflaten.

Når den trykte filmen utsettes for sollys, kan den trykte delen ha en større skjermende effekt enn den ikke-trykte, noe som kan føre til farge- eller glansvariasjoner.

Vi ber kunden teste filmen før bruk for å sikre at den beskyttede overflaten ikke utsettes for slike variasjoner når den utsettes for sollys.

En profesjonell og dermed vellykket bearbeiding av produktene er utenfor vår kontroll. Garanti kan derfor kun gis for produktenes kvalitet, og ikke for bearbeidingen av produktene.

Det er brukerens ansvar å vurdere egnetheten av våre produkter for det tiltenkte formålet.

Ovenstående data er omtrentlige verdier, de er oppnådd i våre laboratorier og eksterne testinstitutter. De kan også vise mindre verdier som følge av variasjoner i testutstyret. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten varsel.

Noors	Duits	Nederlands	Frans	Engels	Zweeds	Russisch
	Fins	Noors	Deens	Italiaans	Spaans	Pools
