

Tekniskt datablad

Produkt: PrimaCover Hardfloor

PRIMACOVER

Artikelnr.	:	900664
EANr.	:	8719439000902
Mått		
längd	:	100m
bredd	:	0.625m
Färg	:	Färglös

Tekniska data

			Provningsmetod
Tjocklek	:	50 µm	AFERA 5006
Material	:	Polyolefiner	
Självhäftande	:	Akrylat	
Vidhäftning	:	90 cN/cm	AFERA 5001
Förlängning vid brott (%)	:		AFERA 5004
längsgående	:	>300	
tvärsnitt	:	> 550	
Brotthållfasthet	:		
längsgående	:	> 0.8 (daN/cm)	
tvärsnitt	:	> 0.6 (daN/cm)	
Användning utomhus	:	0 månader	

Bearbetning

Skyddsfilmen måste appliceras på en ren och torr yta, utan veck och luftbubblor. Filmens förlängning under appliceringen måste vara < 1 %.

Rekommenderas för användning mellan 15 °C och 50 °C.

Filmen måste avlägsnas igen inom 4 veckor.

Ansökan

Skyddsfilm för hårda golv.

Skyddar mot skador från smuts, repor och verktygsmärken under hela användningscykeln.

Lagring

Skyddsfilmen ska förvaras i sin originalförpackning i rena och tempererade utrymmen.

Skyddsfilmen ska appliceras inom sex månader från leveransdatumet.

De delar som skyddas av skyddsfilmen får inte utsättas för väder och vind.

Försiktighet bör iaktas vid uppvärmning av ytor med infraröd strålning som skyddas av den tryckta skyddsfilmen: filmens tryckta yta kan absorbera infraröd strålning med en annan hastighet än den otryckta ytan.

Vi begär att kunden gör tester för att säkerställa att denna absorptionsskillnad inte har en oönskad effekt på den skyddade ytan.

När den tryckta filmen utsätts för solljus kan det tryckta området ha en större skärmningseffekt än det otryckta området, vilket kan leda till variationer i färg eller glans.

Vi ber kunden att testa filmen innan produkten används för att säkerställa att den skyddade ytan inte utsätts för sådana variationer under exponering för solljus.

Vi har ingen kontroll över den korrekta och därmed framgångsrika behandlingen av produkten. En garanti kan därför endast ges för produktens kvalitet och inte för dess bearbetning. Det är användarens ansvar att avgöra om våra produkter lämpar sig för hans eller hennes ändamål.

Ovanstående uppgifter är ungefärliga värden som erhållits i våra laboratorier och externa testinstitut. De kan också uppvisa små avvikelser på grund av variationer i testutrustningen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Zweeds	Duits	Nederlands	Frans	Engels	Zweeds	Russisch
	Fins	Noors	Deens	Italiaans	Spaans	Pools
